

<b>FICHE TECHNIQUE PRODUIT</b>	Date d'émission 01/07/2024 Fin de validité 31/12/2024
--------------------------------	--

Site de production	POULLARD/GRANUEDEM 2 rue Dumont d'Urville - 28300 - AMILLY	Granulat	0/4 N Sable
Nature pétrographique		Elaboration	Naturel

**Partie normative**  
Valeurs spécifiées sur lesquelles le fournisseur s'engage


Classe granulaire **0** **4** Norme **NF P18-545 - Article 10**

	0.063	0.25	1	D 4	1.4 D 5.6	2 D 8	FM	SE(10) (%)	WA24 (%)	S (%)	Cl (%)	Prd (Mg/m³)	W (%)	f (%)	LPC (%)
Vss + u	7	50	75	100			3.52		3	1.1					
Vss	6	46	71	99			3.37		2.5	1					
Vsi		6	31	89	95	100	2.77	60							
Vsi - u		2	27	87	94	100	2.62	55							
sf Max				2			0.18								

**Partie informative**

Résultat des essais de fabrication : du 30/06/2022 au 30/06/2024      Résultat des autres essais : du 30/06/2022 au 30/06/2024

	0.063	0.25	1	D 4	1.4 D 5.6	2 D 8	FM	SE(10) (%)	WA24 (%)	S (%)	Cl (%)	Prd (Mg/m³)	W (%)	f (%)	LPC (%)
Nbr. val	32	32	32	32	32	32	32	34	2	2	2	2	2	32	2
Maxi	3.3	40.1	95.0	100.0	100.0	100.0	3.63	100	1.6	0.050	0.002	2.54	1.6	3.3	0.2
XF + 1.25 sf	1.6	31.0	80.6	99.9	100.0	100.0	3.52	100	2.1	0.050	0.002	2.56	1.6	1.6	0.2
XF	<b>0.7</b>	<b>19.7</b>	<b>60.3</b>	<b>98.3</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>	<b>2.91</b>	<b>94</b>	<b>1.0</b>	<b>0.050</b>	<b>0.002</b>	<b>2.52</b>	<b>1.5</b>	<b>0.7</b>	<b>0.2</b>
XF - 1.25 sf	0.0	8.4	40.0	96.7	99.9	100.0	2.30	87	0.0	0.050	0.002	2.48	1.4	0.0	0.2
Mini	0.1	0.0	40.0	95.0	99.5	100.0	1.94	71	0.4	0.050	0.002	2.50	1.5	0.1	0.2
sf	0.75	9.07	16.27	1.26	0.12	0.00	0.49	5.97	0.85	0.00	0.00	0.03	0.11	0.75	0.00



Essai(s) complémentaire(s)			
AF	EXTERNE	30/11/2022	0.0 %
Mh	EXTERNE	10/03/2023	0

POULLARD ALINE